



Qualité	Allure 1000	Dossier ISO 2424	Le dossier textile secondaire
Mode de fabrication ISO 2424	Tufté	Résistance à l'usure ISO 6356	< 2 KV
Largeur ISO 3018	ca. 400	Résistance de surface ISO 10965 ROT	10 ⁹ Ω
Type de velours ISO 2424	Velours bouclé	Résistance thermique ISO 8302	0,09 K*m ² /W
Coloration	Style	Résistance à la lumière ISO 105-B02	≥ 5
Mature du poil ISO 2424	100% Econyl by Aquafil	Résistance à l'eau EN ISO 105 E01	≥ 4
Mature du support ISO 2424	PES	Résistance au frottement EN ISO 105-X12	≥ 3-4
Poids total ISO 8543	ca. 2300 g/m ²	Nombre de points ISO 1763	ca. 130.700/m ²
Hauteur total ISO 1765	ca. 7,0 mm		
Poids de velours total	ca. 1000 g/m ²		



EN 14041 | DOP: 1060 OC 3379 | NB: 1658

Propriétés bénéfiques pour la santé de l'AIR

- Sans PVC et bitume.
- Sans formaldéhyde.
- Réduction des particules fines dans l'air respiré.
- Sans émissions nocives et odeurs
- TVOC limits are immediately met.
- Suitable for allergy sufferers



Propriétés favorables à la santé de l'acoustique

- Amélioration de l'isolation acoustique aux impacts +26dB
 - Acoustique améliorée de la pièce +0,2α_w
- | | | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| α _s | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,35 | 0,45 | 0,50 |
- Concentration et motivation accrues des employés grâce à un bien-être amélioré
 - efficace sur le plan acoustique



Propriétés environnementales 33FBBFC4

- Fil 100 % recyclé.
- Tissu de base recyclé.
- Nettoyage facile uniquement avec de l'eau



Information sur le produit

Le procédé de tufting décalé confère à la qualité bouclée un aspect particulier. En même temps, la surface du produit présente des caractéristiques typiques du produit en ce qui concerne la régénération retardée. Les zones d'impression dans les fibres se rétablissent déjà après une courte période de fréquentation.

Instructions de pose

La coupe de la couture est effectuée de manière professionnelle par le haut à l'intérieur de l'allée de picots à l'aide d'un coupeur de couture, comme par exemple celui de la société Mittag. Pendant cette opération, il faut s'assurer que l'on ne quitte pas l'allée de picots lors de la découpe.



Fabriqué en Europe (fabrication selon les normes européennes)