## Caractéristiques distinctives EN 1307

| | |
|---|---|
| Qualité | **Deal x Feel** |
| Mode de fabrication ISO 2424 | Tufté |
| Largeur ISO 3018 | ca. 400 |
| Type de velours ISO 2424 | Velours bouclé |
| Coloration | Mix |
| Mature du poil ISO 2424 | 100% Econyl by Aquafil |
| Mature du support ISO 2424 | PET |
| Poids total ISO 8543 | ca. 2300 g/m² |
| Hauteur total ISO 1765 | ca. 7.5 mm |
| Poids de velours total | ca. 950 g/m² |

| | |
|---|---|
| Dossier ISO 2424 | Le dossier textile secondaire |
| Résistance à l'usure ISO 6356 | <2 KV |
| Résistance de surface ISO 10965 ROT | $10^9$ Ω |
| Résistance thermique ISO 8302 | 0,09 K*m² /W |
| Résistance à la lumière ISO 105-B02 | ≥ 5 |
| Résistance à l'eau EN ISO 105 E01 | ≥ 4 |
| Résistance au frottement EN ISO 105-X12 | ≥ 3-4 |
| Nombre de points ISO 1763 | ca. 109300/m² |

EN 14041 | DOP: 1045-127100 | NB: 1658

## Propriétés bénéfiques pour la santé de l'AIR

- Sans PVC et bitume.
- Sans formaldéhyde.
- Réduction des particules fines dans l'air respiré.
- Sans émissions nocives et odeurs
- TVOC limits are immediately met.
- Suitable for allergy sufferers

SANTÉ

## Propriétés favorables à la santé de l'acoustique

- Amélioration de l'isolation acoustique aux impacts +25dB
  Acoustique améliorée de la pièce +0,25$\alpha_w$

| Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\alpha_s$ | 0,0 | 0,07 | 0,13 | 0,31 | 0,52 | 0,63 |

- Concentration et motivation accrues des employés grâce à un bien-être amélioré
- efficace sur le plan acoustique

## Propriétés environnementales

B1702F59
PRODIS-ID | passeport produit

- Fil 100 % recyclé.
- Tissu de base recyclé.
- Nettoyage facile uniquement avec de l'eau

Fabriqué en Europe (fabrication selon les normes européennes)

## Information sur le produit

La qualité bouclée expressive dessine une image de surface vivante et mélangée. Le comportement de régénération retardé de la qualité tufting est typique du produit. Les points d'impression dans les fibres se rétablissent après une courte période de fréquentation.

## Instructions de pose

"La coupe de la couture s'effectue de manière professionnelle par le haut à l'intérieur de l'allée de picots à l'aide d'un coupe-couture (par ex. de la société Mittag). Pendant cette opération, il faut s'assurer de ne pas quitter l'allée de picots lors de la découpe."

État des données 09.10.2024. Données en date du 10 octobre 2022. Sous réserve de modifications dues aux évolutions techniques.

OBJECT CARPET GmbH | Marie-Curie-Strasse 3 | D-73770 Denkendorf
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 | technicalsupport@object-carpet.com

OBJECT CARPET