



Qualité	Loop 700	Dossier ISO 2424	Le dossier textile secondaire
Mode de fabrication ISO 2424	Tissu plat	Résistance à l'usure ISO 6356	< 2 KV
Largeur ISO 3018	ca. 400	Résistance de surface ISO 10965 ROT	10 ⁹ Ω
Type de velours ISO 2424	Velours bouclé	Résistance thermique ISO 8302	0,09 K*m ² /W
Coloration	Mix	Résistance à la lumière ISO 105-B02	≥ 5
Mature du poil ISO 2424	100 % Polyamid Econyl by Aquafil	Résistance à l'eau EN ISO 105 E01	≥ 4
Mature du support ISO 2424	PA, PES	Résistance au frottement EN ISO 105-X12	≥ 3-4
Poids total ISO 8543	ca. 2200 g/m ²	Nombre de points ISO 1763	ca. 188.000/m ²
Hauteur total ISO 1765	ca. 3,50 mm		
Poids de velours total	ca. 750 g/m ²		



EN 14041 | DOP: 1060 OC 6323-C2 | NB: 1658

Propriétés bénéfiques pour la santé de l'AIR

- Sans PVC et bitume.
- Sans formaldéhyde.
- Réduction des particules fines dans l'air respiré.
- Sans émissions nocives et odeurs
- TVOC limits are immediately met.
- Suitable for allergy sufferers



Propriétés favorables à la santé de l'acoustique

- Amélioration de l'isolation acoustique aux impacts +19dB
 - Acoustique améliorée de la pièce +0,15α_w
- | | | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| α _s | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,20 | 0,15 | 0,10 |
- Concentration et motivation accrues des employés grâce à un bien-être amélioré
 - efficace sur le plan acoustique



Propriétés environnementales PRODID | passeport produit

- Tissu de base recyclé.
- Nettoyage facile uniquement avec de l'eau

09A7DCB6



Information sur le produit

La qualité bouclée mélangée crée un aspect de surface finement structuré. Les marques de couture sur les tissus plats à petits motifs sont typiques du produit. L'effet de fermeture à glissière qui apparaît parfois sur les bords des coutures n'est pas dû à l'exécution, mais à la construction du tissu ou au dessin.

Instructions de pose

Dans les règles de l'art, la coupe précise des joints s'effectue à l'aide d'une règle en acier et d'un couteau de pose à lame trapézoïdale. Pour le traitement des plots entamés, il est recommandé d'utiliser des ciseaux à poils afin de garantir un aspect impeccable.



Fabriqué en Europe (fabrication selon les normes européennes)