



Qualité	<b>Nylrips 900</b>	Dossier ISO 2424	Le dossier textile secondaire
Mode de fabrication ISO 2424	Tufté	Résistance à l'usure ISO 6356	< 2 KV
Largeur ISO 3018	ca. 400	Résistance de surface ISO 10965 ROT	10 <sup>9</sup> Ω
Type de velours ISO 2424	Velours bouclé	Résistance thermique ISO 8302	0,09 K*m <sup>2</sup> /W
Coloration	Uni	Résistance à la lumière ISO 105-B02	≥ 5
Mature du poil ISO 2424	100% PA 6.6 Gespinst	Résistance à l'eau EN ISO 105 E01	≥ 4
Mature du support ISO 2424	PA, PP	Résistance au frottement EN ISO 105-X12	≥ 3-4
Poids total ISO 8543	ca. 2300 g/m <sup>2</sup>	Nombre de points ISO 1763	ca. 92.500/m <sup>2</sup>
Hauteur total ISO 1765	ca. 6,0 mm		
Poids de velours total	ca. 800 g/m <sup>2</sup>		



EN 14041 | DOP: 1060 OC 3379 | NB: 1658

**Propriétés bénéfiques pour la santé de l'AIR**

- Sans PVC et bitume.
- Sans formaldéhyde.
- Réduction des particules fines dans l'air respiré.
- Sans émissions nocives et odeurs
- TVOC limits are immediately met.
- Suitable for allergy sufferers



**Propriétés favorables à la santé de l'acoustique**

- Amélioration de l'isolation acoustique aux impacts +25dB
- Acoustique améliorée de la pièce +0,2α<sub>w</sub>
- Concentration et motivation accrues des employés grâce à un bien-être amélioré
- efficace sur le plan acoustique

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α <sub>s</sub>	0,01	0,05	0,10	0,25	0,44	0,45



**Propriétés environnementales** EADD1EAA PROD1SID | passeport produit

- Tissu de base recyclé.
- Nettoyage facile uniquement avec de l'eau



**Information sur le produit**

Différentes constructions de boucles dessinent une texture graphique et laineuse. Le comportement de régénération retardée du tuftage est typique du produit. Les points d'impression dans les fibres se rétablissent après une courte période de fréquentation.

**Instructions de pose**

La coupe de la couture s'effectue de manière professionnelle par le haut à l'intérieur de l'allée de picots à l'aide d'un coupe-couture (par ex. de la société Mittag). Pendant cette opération, il faut s'assurer de ne pas quitter l'allée de picots lors de la découpe.

Fabriqué en Europe (fabrication selon les normes européennes)